



IMPALLEX - ŚRODKI DO IMPREGNACJI DREWNA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Janusz Ławniczak

Różnowo 141, 11-001 Dywity k/Olsztyna

Tel. 089 541 72 37, Tel./Fax. 089 542 51 30

e-mail: impalex@kki.net.pl www.impalex.pl

NIP: 742-144-88-36

Bank: PKO BP SA OC OLSZTYN Konto: 95 1020 3541 0000 5802 0012 1269

Ulotka techniczna

Systemy ochrony drewna

Impralan – Lasur T100

Lazura na bazie wody z otwartymi porami o wspianiałym efekcie bejcy . Nie posiada aktywnych skadników biobójczych.

Zakres zastosowania	Do stosowania jako powłoka pośrednia i końcowa do konstrukcji drewnianych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz, np.: okładziny ściennie i sufitowe, pergole, boazerie, balustrady balkonowe. Dla dodatkowej ochrony przeciwpożarowej, warstwę chroniącą powierzchnię drewna do zastosowania wewnątrz , polecamy opracowany przez nas system pyroplast –HW 100 lub pyroplast HW 300.
Ograniczenia w stosowaniu	W przypadku drewna tropikalnego albo bogatego w barwniki może dojść do wydłużenia się czasu schnięcia, przebarwień i zakłóceń w przyczepności do powierzchni drewna. Z tego względu zalecamy wykonać próbę.
Właściwości	- wysoka odporność na promieniowanie UV - optymalna praca - krótki czas schnięcia - gęstość około 1,030 g/cm ³ w temp. +20°C
Skład	Zawiesina akrylowa, woda, glikol, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące.
Kolory	0000-bezbarwny, 0101-jasny dąb, 0200-sosna ,0300-kasztan, 0700-orzech, 0710–orzech włoski. Do stosowania na zewnątrz, nie używać koloru bezbarwnego. Inne kolory na zapytanie.
Pakowanie	Opakowania o poj. 20 i 120 litrów.
Metody stosowania	Zanurzanie, zalewnie, vakumat.
Zużycie	120 – 160 ml / m ² w 1-2 przejściach. Ilość dokładnego zużycia należy sprawdzić samemu.
Przygotowanie podłoża	Powierzchnia musi być czysta, twarda i gładka. Wilgotność drewna iglastego nie powinna przekraczać 15%, natomiast drewna liściastego 12%. Drewno tropikalne przemyć ewentualnie uniwersalnym rozpuszczalnikiem przed rozpoczęciem pracy. Drewno przeznaczone na zewnątrz zagruntować uprzednio właściwym środkiem, np.: impralanem - Grund I100, w celu ochrony przed sinizną.
Wskazówki dotyczące stosowania	Przed zastosowaniem dobrze wymieszać. Do szlifowania pomiędzy kolejnymi warstwami stosować delikatny papier ścierny (ziarnistość 180), bądź lepiej włókninę. Nie pracować w temp. poniżej +10°C (materiał, powierzchnia i temp. powietrza) i tylko w

	suchych warunkach.
Czas schnięcia	Powierzchnia pyłosucha po ok. 1 godz. Możliwość szlifowania po ok. 2 godz. Możliwość obciążania po ok. 12-24 godz. Dane te dotyczą normalnych warunków klimatycznych 23/50 DIN 50014. Wyższa wilgotność powietrza oraz niższa temperatura opóźniają schnięcie.
Czyszczenie urządzeń po pracy	Natychmiast po zakończeniu pracy za pomocą wody, nie pozostawiać do zaschnięcia.
Ustawa o substancjach niebezpiecznych	impralan Lasur -T100 nie wymaga oznakowania symbolami zagrożenia.
Bezpieczeństwo pracy	Podczas stosowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zawiera Tetrahydro -1,3,4,6 –tetrakis (hydroxymethylimidazo (4,5-d) imidazol - 2,5 (1H,3H)-dion . Może wywołać reakcje alergiczne. Karta Charakterystyki dostępna na życzenie. _
Magazynowanie i transport	W chłodnych warunkach, jednakże chronić przed mrozem. Zużyte opakowania zamykać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Chronić przed mrozem, również w trakcie transportu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach i udostępniać jedynie wykwalifikowanym osobom. Zarządzenie o cieczech palnych: nie dotyczy; RID/ADR: nie dotyczy.
Ochrona środowiska	impralan - Lasur T100 nie może przedostać się do gleby, do zbiorników wodnych ani do kanalizacji. Klasa zagrożenia wody 1 (samokwalifikacja wg VwVwS - niem. „Rozporządzenie administracyjne o substancjach stanowiących zagrożenie dla wody”, załącznik 4). Nr odpadu wg klucza: 08 01 12.
<p>Powyższa ulotka techniczna służy jako informator. Ze względu na szeroką skalę zastosowania, nie ponosimy odpowiedzialności za pojedyncze przypadki. Dotyczy to również udzielanych przez nas wskazówek odnośnie zastosowania. Takie porady nie mają mocy prawnej, jednakże przekazywane są na bazie naszej wiedzy i doświadczenia. Ustne uzgodnienia i zapewnienia wymagają pisemnego potwierdzenia.</p>	

604004 / wydanie 2011-06-17